

ZEUS A


opločnici visine 80 mm

NAMJENA: Betonski nearmirani blokovi izrađeni od dva sloja, nosivog i habajućeg, za opločenje za opločenje dvorišta, pješačkih staza, prilaza, parkirališta, parkova, trgova i sl.

SASTAV: cement, pijesak, aditivi

IZGLED:

Proizvode se u nekoliko tonova.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Prema HRN EN 1338 / HRN EN 1339

| | |
|---|--|
| Savojna čvrstoća cijepanjem (HRN EN 1338) | $\geq 3,6 \text{ N/mm}^2$ |
| Čvrstoća pri savijanju (HRN EN 1339) | razred T ($\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$) |
| Otpornost na habanje | razred H ($\leq 23 \text{ mm}$) |
| Otpornost na mraz i sol | razred D (gubitak mase $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$) |
| Apsorpcija vode | razred B ($\leq 6 \%$) |
| Debljina završnog sloja | $\geq 4 \text{ mm}$ |
| Visina opločnika | 80 mm |
| Dozvoljene razlike u dimenzijama: | |
| Dužina / širina | $\pm 2 \text{ mm}$ |
| Debljina | $\pm 2 \text{ mm}$ |
| Debljina jednog bloka | $\leq 3 \text{ mm}$ |

| Dimenzije mm | Masa kg/m^2 |
|---|-------------------------|
| 1000 x 1050 (modul) | 180,00 |
| 1 red = 1 modul = 1,05 m² = 10 komada | |

POSTUPAK UGRADNJE:

- Ukloniti sloj humusa 30-50 cm, odnosno do dubine smrzavanja, predvidjeti nagib donje podloge od min.1-2% za odvodnju, te postaviti geotekstil prije nasipavanja kamenog agregata
- Nasipati donji nosivi sloj kamenog agregata 31,5-60 mm (drenaža) i nabiti valjkom ili vibro pločom
 - 10-20 cm debljine - za lakša opterećenja
 - 20-40 cm debljine - za teža opterećenja
- Nasipati gornji nosivi sloj kamenog agregata 0-31,5 mm, u debljini 10-20 cm
- Nasipati sloj kamenog agregata granulacije 2-4 mm ili 4-8 mm, u debljini 3-5 cm i izravnati letvom
- Postavljeni opločnik utvrditi gumenim ili drvenim čekićem
- Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati (fugirati) suhim pijeskom granulacije 0-1 mm (najbolje kvarcnim pijeskom). Pijesak mora ući u reške, a višak počistiti metlom. Ovaj postupak ponoviti nekoliko puta, jer pijesak mora skroz popuniti predviđene reške (fuge).
- Površinu opločnika po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu oblogu.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrивene mane rješavaju se posebno.

ALAT: gumeni ili drveni čekić, vibro-nabijač sa gumenom oblogom

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Opločnik ZEUS A nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OTPADOM: Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

KVALITETE: Opločnik ZEUS A je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/2410, 01.07.2013

NAPOMENA: Opločnik ZEUS A se prodaje po redu (modulu).

POSEBNE NAPOMENE: Opločnici su između redova zaštićeni slojem kartona radi zaštite opločnika od habanja prilikom transporta. Karton izložen atmosferilijama može ispuštati tanin koji ostavlja žute mrlje na betonu koje se teško uklanjaju. Iz tog razloga se opločnici na skladištu u Samoborki skladište u natkrivenom prostoru te Samoborka ne preuzima odgovornost za mrlje nastale na površini opločnika prilikom skladištenja na otvorenom.



srpanj 2019.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.